

PRODUCTSPECIFICATIE (V08)

183R89 PP

PRODUCT

Omschrijving	183R89 PP
EAN code	5411520183237
Proces	Thermoforming – neutraal
Materiaal	PP
Stukgewicht	25 g
Reeks	183 Reeks

Foto



TOEPASSING – GEBRUIK

Algemeen	183 x 135
Inhoud	1500 cc
Sealbaar	Ja
Min. Gebruikstemperatuur	+2°C
Max. gebruikstemperatuur	+100°C
Voedingsgeschikt	Ja
Microgolfgeschikt	Ja

Gelieve voor specifieke toepassingen steeds Dinamic Benelux te consulteren.

PRODUCTSPECIFICATIE (V08)

183R89 PP

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De fabrikant "Dinamic Verpakkingen Benelux, Dendermondsesteenweg 179, B-9300 Aalst" verklaart dat bovenvermeld product in overeenstemming is met:

- De Belgische wetgeving:

KB 11/05/92 (inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)

KB 03/07/05 (inzake verwijzing naar de analysemethoden)

- De Europese verordeningen (EG)

Nr. 1935/2004 (inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)

Nr. 2023/2006 (betreffende goede fabricagemethoden van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)

Nr. 10/2011 (PIM) met zijn amendementen (inzake materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)

Nr. 1169/2011 (betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten)

ALLERGENEN: bovenvermeld product bevat geen stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken conform de lijst bijlage II in Nr. 1169/2011

Nr. 2025/40 van 19 december 2024 (betreffende verpakkingen en verpakkingsafval, tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 en Richtlijn (EU) 2019/904, en tot intrekking van Richtlijn 94/62/EG)

Onze productie wordt continu beoordeeld om op een voedselveilige manier te kunnen produceren.

PRODUCTSPECIFICATIE (v08)

183R89 PP

MIGRATIEGEGEVENS

Rapport FCM-22.007:

<u>Simulant</u>	<u>Gemiddelde meting</u>	<u>Wettelijke beperking</u>
Ethanol 10%	1,1 mg/dm ²	10 mg/dm ²
Aziijnzuur 3%	1,8 mg/dm ²	10 mg/dm ²
Olijfolie	3,7 mg/dm ²	10 mg/dm ²

Contacttemperatuur	40°C
Contacttijd	10 dagen
Contactmethode	Onderdompeling

Bovenstaande resultaten zijn representatief voor langdurige opslag bij kamertemperatuur of lager, inclusief verwarming tot 70°C gedurende max. 2 uur of tot 100°C gedurende max. 15 min.

Volgens deze testgegevens is PP (Polypropyleen) geschikt voor contact met waterachtige, zure en vette voedingswaren (= alle soorten voedingswaren).

Volgende dual use additieven kunnen in de PP grondstof zitten:

E 471: Mono- and Diglycerides of Fatty Acids

E 470a : Calcium salts of Fatty Acids

Volgende materialen met beperking en/of specificatie kunnen in de PP grondstof zitten:

<u>Benaming Materiaal</u>	<u>Beperking</u>
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene	SML = 0,05 mg/kg
Cyclohexanedicarboxylic acid, calcium salt	SML = 5 mg/kg
Zinc Stearate	SML = 5 mg/kg
Aluminium	SML = 1 mg/kg

PRODUCTSPECIFICATIE (v08)

183R89 PP

VERPAKKING

Type etiket	Wit met groene tekst
Afmeting van plastic zak	700 + 2 x 275 x 900
Aantal zakken per doos	1
Afmeting van doos	590 x 390 x 400
Aantal stuks per doos	250
Gewicht van één colli	6,92 kg
Aantal dozen per pallet	20
Aantal stuks per pallet	6.000
Gewicht van volle pallet	158,40 kg
Rekfolie rond pallet	Ja

TRACEERBAARHEID

Op onze etikettering staat steeds een batchnummer vermeld.

Op elke doos wordt in de rechterbovenhoek een etiket gekleefd met deze vermelding.

We kunnen op basis van deze gegevens de belangrijke informatie traceren.

Wij kunnen volgende informatie traceren:

- Productiedatum
- Productiemachine
- Inpakoperator
- Ingezette grondstof
- Productiestilstanden
- Kwaliteitsopmerkingen

PRODUCTSPECIFICATIE (v08)

183R89 PP

BEWAARCONDITIES

Onze goederen dienen gestockeerd te worden:

- In vochtvrije ruimtes bij normale temperaturen
- In de originele en gesloten verpakking

ALGEMENE OPMERKING

De garantie van de gegevens is gebaseerd op de actuele kennis van Dinamic Benelux N.V.

Het blijft de eindverantwoordelijkheid van de gebruiker om deze verpakking te testen onder de gebruiksomstandigheden en te gebruiken volgens de voorschriften.

Dinamic Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutief gebruik van haar producten.

Opgesteld op 23/01/2025 door de Quality Manager.

Elke nieuwe versie van productspecificatie vervangt integraal alle vorige versies!