

## PRODUCTSPECIFICATIE (V05)

### 108R30 PP

#### PRODUCT

Omschrijving	108R30 PP
EAN code	5411520108407
Proces	Thermoforming – neutraal
Materiaal	PP
Stukgewicht	4 g
Reeks	108x82

Foto



#### TOEPASSING – GEBRUIK

Algemeen	Cup 108 x 82 x 30
Inhoud	100 cc
Sealbaar	Ja
Min. Gebruikstemperatuur	+2°C
Max. gebruikstemperatuur	+125°C
Voedingsgeschikt	Ja
Microgolfgeschikt	Ja

Gelieve voor specifieke toepassingen steeds Dinamic Benelux te consulteren.

## PRODUCTSPECIFICATIE (V05)

### 108R30 PP

#### **VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

De fabrikant “Dinamic Verpakkingen Benelux, Dendermondsesteenweg 179, B-9300 Aalst” verklaart dat bovenvermeld product in overeenstemming is met:

- De Belgische wetgeving:

KB 11/05/92

KB 03/07/05

KB 05/07/06

- De Europese verordeningen (EG)

Nr. 1935/2004 (inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)

Nr. 2023/2006 (betreffende goede fabricagemethoden van materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)

Nr. 10/2011 (PIM) van toepassing vanaf 1 mei 2011 ter vervanging van de Europese Richtlijn 2002/72/EC (betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen)

Nr. 1169/2011 (betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten)

ALLERGENEN: bovenvermeld product bevat geen stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken conform de lijst bijlage II in Nr. 1169/2011

Onze productie wordt continu beoordeeld om op een voedselveilige manier te kunnen produceren.

## PRODUCTSPECIFICATIE (V05)

### 108R30 PP

#### MIGRATIEGEGEVENS

Rapport CFP – 15.217:

<u>Simulant</u>	<u>Gemiddelde meting</u>	<u>Wettelijke beperking</u>
Ethanol 10%	<0,5 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>
Azijnzuur 3%	<0,5 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>
Olijfolie	4,5 mg/dm <sup>2</sup>	10 mg/dm <sup>2</sup>

<b>Contacttemperatuur</b>	40°C
<b>Contacttijd</b>	10 dagen
<b>Contactmethode</b>	Onderdompeling

Bovenstaande resultaten zijn representatief voor langdurige opslag bij kamertemperatuur of lager, inclusief verwarming tot 70°C gedurende max. 2 uur of tot 100°C gedurende max. 15 min.

Volgens deze testgegevens is PP (Polypropyleen) geschikt voor contact met waterachtige, zure en vette voedingswaren.

Er wordt geen gebruik gemaakt van dual use additieven.

## PRODUCTSPECIFICATIE (V05)

### 108R30 PP

#### **VERPAKKING**

Type etiket	Wit met groene tekst
Afmeting van plastic zak	700 + 2 x 275 x 900
Aantal zakken per doos	1
Afmeting van doos	590 x 390 x 400
Aantal stuks per doos	1000
Gewicht van één colli	4,67 kg
Aantal dozen per pallet	20
Aantal stuks per pallet	20.000
Gewicht van volle pallet	113,4 kg
Rekfolie rond pallet	Ja

#### **TRACEERBAARHEID**

Op onze etikettering staat steeds een batchnummer vermeld.

Op elke doos wordt in de rechterbovenhoek een etiket gekleefd met deze vermelding.

We kunnen op basis van deze gegevens de belangrijke informatie traceren.

Wij kunnen volgende informatie traceren:

- Productiedatum
- Productiemachine
- Inpakoperator
- Ingezette grondstof
- Productiestilstanden
- Kwaliteitsopmerkingen

## PRODUCTSPECIFICATIE (V05)

### 108R30 PP

#### **BEWAARCONDITIES**

Onze goederen dienen gestockeerd te worden:

- In vochtvrije ruimtes bij normale temperaturen
- In de originele en gesloten verpakking

#### **ALGEMENE OPMERKING**

De garantie van de gegevens is gebaseerd op de actuele kennis van Dinamic Benelux N.V.

Het blijft de eindverantwoordelijkheid van de gebruiker om deze verpakking te testen onder de gebruiksomstandigheden en te gebruiken volgens de voorschriften.

Dinamic Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutief gebruik van haar producten.

Opgesteld op 22/08/16 door Jean-Paul Roels, Quality Manager.

Elke nieuwe versie van productspecificatie vervangt integraal alle vorige versies!